

製品名	SINOPEC 工業用ギヤー油 L-CKD
概要	SINOPEC 工業用ギヤー油 L-CKD は、厳選された高品質鉱油に先進の多機能添加剤を配合した高性能ギヤオイルです。 SINOPEC 工業用ギヤー油 L-CKD は、密閉された工業用ギヤドライブで使用するために設計されており、優れた極圧性と荷重伝達特性を提供します。

#### パッケージ



バレル・18L



ドラム・200L



IBC・1000L

※フレキシブルコンテナ輸送にも対応しております。

#### アプリケーション

SINOPEC 工業用ギヤー油 L-CKD は、次の用途に適しています：

- ・ 冶金、セメント、電力、鉱業、ゴム、プラスチック、肥料、石炭など過酷な条件のクローズドギヤシステムに適しています。
- ・ オイルバスタ입または循環潤滑システムの1つとして、平歯車、ヘリカルギア、ベベルギア、ベアリングなどに適しています。

#### 特徴と利点

- ・ 極圧支持能力に優れ、重荷重または衝撃荷重の作業条件下でも歯面の摩耗を軽減し、効果的な走行音の低減、ギアのスムーズな走行を確保します。
- ・ 優れた熱安定性および耐酸化性、多くの有害な酸化物、スラッジ生成の低減により、優れた耐腐食性を持ち部品の腐食を効果的に抑制します。
- ・ 油水分離能力と抗泡性に優れ、長寿命。

## 代表性状

SINOPEC 工業用ギヤ油 L-CKD								
ISO粘度グレード	試験法	68	100	150	220	320	460	680
動粘度, cSt @40°C	ASTM D 445	68.24	99.16	149.9	217.0	313.0	432.0	688.7
粘度指数	ASTM D 2270	92	93	95	97	98	100	102
銅板腐食, 3h 100°C	ASTM D 130	1b	1b	1b	1b	1b	1b	1b
流動点, °C	ASTM D 97	-17	-17	-14	-12	-9	-9	-8
引火点 (COC), °C	ASTM D 92	234	238	242	244	250	262	265

※これらのデータは代表値であり、完全さ、正確さを保証するものではありません。

## 製品仕様

SINOPEC 工業用ギヤ油 L-CKD は、以下の仕様または性能要件を満たしています：

ISO 12925-1

GB 5903

AGMA 9005-F16

AIST (US Steel) 224

## 情報の正確性

この製品データシートに記載されているデータは代表的なものであり、継続的な製品の研究開発の結果、変更される場合があります。記載された情報は発行時のものです。記載されている代表値は、試験手順におけるばらつきの可能性があり、製造工程においても若干のばらつきが生じる可能性があります。シノバックは、当社の潤滑剤が本データシートで言及されている製品仕様に適合していることを保証します。シノバックは、不適切な保管や取り扱いによる製品の劣化について責任を負いません。最適な取扱い方法に関する情報は、最寄りの販売代理店から入手できます。

## 健康と安全、環境

- 本製品の健康と安全、環境に関する情報については、安全データシート(SDS)をご確認ください。SDSは、最寄りの販売代理店から入手できます。
- 本製品は推奨された用途以外には使用しないでください。
- 使用済みオイル/容器は、国/都道府県/市町村の規制に従って廃棄する必要があります。

SINOPECの商標は登録され、保護されています。

発行2022年3月  
©Sinopec 2022

SINOPEC 工業用ギヤ油 L-CKD

**SINOPEC**  
PERFORMANCE IN MOTION

本データシートの記載内容は、継続的な研究開発により、予告なく変更されることがあります。